



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1210 FLEXGRUND

Адгезионная и защитная грунтовка на основе стирол-бутадиена

- Температура применения: от +5°C до +25°C
- Цвет: hellblau/голубой
- Плотность: 1,0 г/см³
- Уровень pH: 9
- Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном, защищенном от замерзания месте
- Форма поставки: канистра 20 кг, 24 шт. на паллете

Свойства

Повышает прочность и несущую способность основания и улучшает адгезию растворов и штукатурок. Облегчает последующее удаление обоев при ремонтных работах. Благодаря применению продукта тонкослойные строительные растворы и выравнивающие массы защищены от преждевременного высыхания, усадочных трещин и образования пузырей.

Сфера применения

Продукт применяется в качестве адгезионного моста, а также для блокирования влаги, укрепления и грунтования впитывающих и слабо впитывающих поверхностей стен и полов снаружи и внутри помещений. Перед нанесением акриловых покрытий, тонких растворов гидравлического твердения, известковых и известково-гипсовых штукатурок. Может применяться для грунтования кальциевых оснований.

Подготовка основания

Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, ровным, свободным от масел, жиров, пыли и других веществ, препятствующих адгезии. Остаточная влажность основания не должна превышать:

Для цементной стяжки: 2 %

Для кальций-сульфатных стяжек: 0,5 %

Для кальций-сульфатных стяжек с подогревом: 0,3 %

Для гипсовых штукатурок: 1 %

(измерение с помощью СМ-прибора)

Применение

Впитывающие и сильно впитывающие основания:

1210 FLEXGRUND развести водой в пропорции от 1:1 до 1:2.

Для сильно впитывающих оснований может потребоваться нанесение второго слоя.

Укрепление гипсовых штукатурок, ангидридных стяжек и стяжек с остаточными покрытиями:

наносить продукт в чистом виде. Степень укрепления и отверждения проверить тестом на царапины.

Расход

В зависимости от впитывающей способности и состояния основания расход неразбавленного продукта составляет от 100 до 250 г/м².

Время высыхания

Зависит от температуры и влажности воздуха. При +20°C и отн.вл.возд. 50% время высыхания составляет 2 ч.

Указания по последующей обработке

После высыхания (выветривания) продукта 1210 FLEXGRUND можно наносить последующие покрытия.

Очистка инструмента

Инструмент и возможные загрязнения очищать водой до высыхания продукта.

Указания по опасности



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Не является опасным материалом согласно Постановлению об опасных веществах (Gefahrstoffverordnung). Более подробная информация содержится в паспорте безопасности.

Утилизация

Пустые упаковки утилизировать:

в Австрии: через ARA (Altstoff Recycling Austria AG)

в Германии: через Duales System Deutschland GmbH (der Grüne Punkt)

Ответственность

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут отклоняться от приведенных данных.

По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими описаниями до истечения срока годности. При применении руководствоваться последней редакцией технического описания, которое можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании

www.ramsauer.at
