



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1203 FLEX SUPERGRUND

Грунтовка на основе стирол-бутадиена, не содержит растворителей

- Температура применения: от +5°C до +25°C
- Цвет: фиолетовый
- Плотность: 1,3 г/см³
- Уровень pH: 8
- Вязкость: 4000 мПас
- Сухой остаток: 65 %
- Время высыхания: 1 час
- Термостойкость: от -20°C до +80°C
- Условия хранения: 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном, защищенном от замерзания месте
- Форма поставки: флакон 1 кг, 10 шт. в картонной упаковке, 48 картонных упаковок на паллете

Свойства

Грунтовка с адгезионными добавками, не содержит растворителей, применяется в качестве адгезионного моста при обработке стен и полов. Продукт обладает высокой адгезионной прочностью к гладким и плотным основаниям и обеспечивает надежную адгезию к последующим покрытиям и строительным растворам. Отслоение покрытия надежно предотвращается.

Сфера применения

Продукт применяется в качестве адгезионного моста и грунтовки на впитывающих и невпитывающих стеновых и напольных поверхностях снаружи внутри помещений, а также перед укладкой керамической плитки. Предназначено для оснований из материалов гидравлического твердения (напр., цементные, известковые и гипсовые штукатурки, гипсовые и гипсоволокнистые плиты, кирпичные кладки, пенобетон, силикатный кирпич, цементные, ангидридные и магнезиальные стяжки, литой асфальт, деревянные настилы, саморастекающиеся выравнивающие массы для пола, природный камень, глазурованная плитка, сталь и стекло). Не предназначено для клеевых составов с содержанием растворителей.

Подготовка основания

Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, ровным, свободным от масел, жиров, пыли и других веществ, препятствующих адгезии. Остаточная влажность основания не должна превышать:

Для цементной стяжки: 2 %

Для кальций-сульфатных стяжек: 0,5 %

Для кальций-сульфатных стяжек с подогревом: 0,3 %

Для гипсовых штукатурок: 1 %

(измерение с помощью СМ-прибора)

Применение

Перед применением тщательно перемешать и нанести с помощью валика из овечьей шерсти: на невпитывающие основания в чистом виде; на впитывающей основания 1:1 с водой. При применении снаружи помещений защитить грунтовку с помощью эластичного гидроизоляционного шлама (напр., 1280 Flex 2-K Dichtungsschlämme).

Расход

На гладких невпитывающих основаниях (напр., сталь, стекловолоконные полимеры, плитка) расход составляет ок. 50 г/м². В зависимости от состояния и впитывающей способности основания расход может достигать 250 г/м².



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Время высыхания

Зависит от температуры и влажности воздуха. При +15°C и отн.вл.возд. 50% время высыхания составляет 1 ч. По истечении этого времени адгезионный мост высыхает до такого состояния, что стоячая вода не растворяет его.

Указания по последующей обработке

На впитывающих основаниях последующие покрытия можно наносить методом свежее по свежему; на невпитывающих основаниях (напр., глазурованная плитка, сталь, стекло, стекловолоконные полимеры) обязательно дать грунтовке высохнуть (см. Время высыхания).

Очистка инструмента

Инструмент и возможные загрязнения очищать водой до высыхания продукта.

Указания по опасности

Не является опасным материалом согласно Постановлению об опасных веществах (Gefahrstoffverordnung). Более подробная информация содержится в паспорте безопасности.

Утилизация

Пустые упаковки утилизировать:

в Австрии: через ARA (Altstoff Recycling Austria AG)

в Германии: через Duales System Deutschland GmbH (der Grüne Punkt)

Ответственность

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут отклоняться от приведенных данных.

По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими описаниями до истечения срока годности. При применении руководствоваться последней редакцией технического описания, которое можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании

www.ramsauer.at
